

TEKNIFLEX® PX 8

Copolyester Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

Описание материалов:

Tekniflex® PX series are designed for thermoforming blister packaging for Pharmaceutical products. This film is thermoformable into small/medium cavities. This product is compliant to the FDA and EU direct food contact regulations and meets USP and EP standards

Главная Информация		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт	
Используется	Фармацевтическая упаковка Применение термоформования	
Рейтинг агентства	EP неуказанный рейтинг ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг USP неуказанный рейтинг	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Формы	Пленка	
Метод обработки	Термоформовка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.33	g/cm ³
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Толщина пленки ¹	203	µm
Выход	3.33 to 4.07	m ² /kg
Ширина рулона ²	< 110.00	cm
Thermoforming Molding Temperature	100 to 160	°C
Прочность на растяжение-MD (Yield)	58.6	MPa
Скорость передачи кислорода (23°C, 100% RH)	19	cm ³ /m ² /24 hr
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	7.8	g/m ² /24 hr
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения
Haze	< 3.0	%
NOTE		
1.	Thickness tolerance: ±10%	
2.	Roll width tolerance: ±1.5 mm	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

