

ELASTOSIL® R plus 4001/60

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Food Contact, Plastics and Rubber Processing

Spark Plugs Boots, Automotive & Transportation

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Technical Textiles, Technical Textiles

Coating of Fabrics and Textiles, Technical Textiles

Molded parts; tap water and wastewater contact, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Общее назначение
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильная крышка под капот Прокладки Мембраны Применение питьевой воды Уплотнения Прозрачные детали
Метод обработки	Покрытие Прессформа сжатия Пресс-форма

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.14	g/cm ³	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	60		DIN 53505
Прочность на растяжение	11.0	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	610	%	DIN 53504
Комплект сжатия	16	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	30.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	61	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

