

## TULAMID® PA-IR

Polyamide 6

UCC Shchekinoazot

### Описание материалов:

Polyamide 6 glass-filled impact-resistant is an engineering plastic based on thermoplastic polymer - polyamide 6 - and fiber glass that changes its properties.

Application

Polyamide 6 glass-filled impact-resistant is used for production of machine components, high-tech, industrial and consumer products.

| Главная Информация                   |   |                   |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| Характеристики                       | Высокая ударопрочность<br>Нетоксичный   |                   |
| Используется                         | Потребительские приложения<br>Промышленное применение<br>Машина/механические детали |                   |
| Формы                                | Гранулы   |                   |
| Физический                           | Номинальное значение  | Единица измерения |
| Плотность                            | 1.05 to 1.15  | g/cm <sup>3</sup> |
| Формовочная усадка-Поток             | 1.5 to 2.5  | %                 |
| Распределение размеров частиц-2-5 мм | > 97  | %                 |
| Механические                         | Номинальное значение  | Единица измерения |
| Прочность на растяжение              |   |                   |
| Across Flow : Break                  | > 80.0  | MPa               |
| --                                   | > 60.0  | MPa               |
| Удлинение при растяжении (Break)     | > 20  | %                 |
| Воздействие                          | Номинальное значение  | Единица измерения |
| Charpy Unnotched Impact Strength     | No Break  |                   |
| Тепловой                             | Номинальное значение  | Единица измерения |
| Температура плавления                | 205 to 225  | °C                |
| Электрический                        | Номинальное значение  | Единица измерения |
| Диэлектрическая прочность            | > 20  | kV/mm             |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

