

Sumikon® EME-6600CR

Epoxy; Epoxide

Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

Описание материалов:

Sumikon®EME-6600CR is an epoxy; Epoxy resin products. It can be processed by encapsulation and is available in North America.

Главная Информация			
UL YellowCard	E41429-232515		
Характеристики	Ускоренная Настройка		
Используется	Полупроводниковая формовочная смесь		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Инкапсуляция		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.94	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	0.16	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (25°C)	20600	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (25°C)	177	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	150	°C	ASTM E1356
Теплопроводность	0.75	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	5.0E+13	ohms-cm	ASTM D257
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Время демолд (175°C)	0.67 - 1.0	min	
Время доставки (175°C)	1.0E-4 - 8.0	hr	

Дополнительная информация

Spiral Flow, SB-U-03-003: 65 cmGel Time, SB-U-03-005, 175°C: 25 secThermal Expansion, SB-U-02-002, TTg: 4.0 E-5/°CFlexural Strength, SB-U-01-001, 240°C: 19.6 MPaFlexural Modulus, SB-U-01-002, 240°C: 1030 MPaUL-94 Flame Class, SB-U-03-003: V-0Extracted Na+, SB-U-04-043: <5 ppmExtracted Cl-, SB-U-04-043: 10 ppmTransfer Pressure: 686.5-1177 MPa

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

