

Nipoflex® 625

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

TOSOH Corporation

Описание материалов:

Nipoflex®625 is an ethylene vinyl acetate copolymer (EVA) material. This product is available in North America, Europe or Asia Pacific.

Главная Информация			
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.935	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	14	g/10 min	ISO 1133
Содержание винилацетата	15.0	wt%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	94		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	12.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	640	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	50.0	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-70.0	°C	ISO 974
Викат Температура размягчения	59.0	°C	ISO 306
Температура плавления (DSC)	89.0	°C	ISO 3146

Дополнительная информация

Tensile Strength at Break, TOSOH Method: 12 MPa Tensile Elongation at Break, TOSOH Method: 800%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

