

Shandong PA610 Type I

Polyamide 610

Shandong Guangyin New Materials Co., Ltd.

Описание материалов:

Features and Applications: Compared with nylon 6 and nylon 66, nylon 610 is much softer and lower in water absorption, featured by excellent low temperature resistance and dimensional stability. Due to oil and chemicals resistance and excellent electric performance, it belongs to self-extinguishing material and can be applicable to coating of bristlelike monofilaments of toothbrush and cables.

| Главная Информация | |
|--------------------|---|
| Характеристики | Хорошая химическая стойкость Хорошая стабильность размеров Хорошие электрические свойства Низкая термостойкость Низкое поглощение воды Маслостойкий Саморегулирование Мягкий |
| Используется | Кабельный кожух Нанесение покрытия Нити |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Плотность | 1.07 to 1.13 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Вязкость | 90.000 to 120.000 | g/cm ³ | |
| Гранулярность | 30.0 to 50.0 | N/g | |
| Потеря сушки | < 1.0 | % | |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Tensile Stress (Yield) | > 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | > 100 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный стресс | > 50.0 | MPa | ISO 178 |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Температура плавления (DSC) | 208 to 220 | °C | ISO 3146 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

