

# ARNYL 66 30% FV NATURALE

Polyamide 66

Daloga srl

## Описание материалов:

ARNYL 66 30% FV NATURALE is a Polyamide 66 (Nylon 66) material. It is available in Europe. Primary attribute of ARNYL 66 30% FV NATURALE: Flame Rated.

Главная Информация			
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.30 to 0.40	%	ASTM D955
Содержание золы-1 ч (750°C)	30	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	9600	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	130	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	3.9	%	ASTM D638
Флекторный модуль	9200	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	85	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact	68	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	258	°C	
1.8 MPa, Unannealed	246	°C	
Викат Температура размягчения			
--	260	°C	ASTM D1525 <sup>1</sup>
--	258	°C	ASTM D1525 <sup>2</sup>
Температура плавления	260	°C	DSC
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость		UL 94	
1.60 mm	HB		
3.20 mm	HB		

NOTE	
1.	Loading 1 (10 N)
2.	Loading 2 (50 N)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

