

Silamid® SV50

Polyamide 6

Roonamid a.s.

Описание материалов:

Polyamide 6, type reinforced with 50% short glass fibres, natural, other color shades according to customer's requests, optimal flow properties. Suitable for injection mouldings with increased requirements to rigidity, strength, shape stability or electro-insulating properties.

Главная Информация				
Характеристики	Электрически изолирующий Хорошая стабильность размеров Хороший поток Хорошая прочность Высокая жесткость			
Внешний вид	Доступные цвета Натуральный цвет			
Формы	Гранулы			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.56	1.56	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.50	0.50	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка				
Across Flow	1.5	1.5	%	
Flow	0.50	0.50	%	
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.60	0.60	%	ISO 62
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	15000	10000	МПа	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	210	140	МПа	ISO 527-2
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	15	20	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	70	80	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				

0.45 MPa, Unannealed	215	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	210	--	°C	ISO 75-2/A
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	--	1.0E+12	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	--	1.0E+11	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность	--	15	kV/mm	IEC 60243-1
Относительная проницаемость (1 MHz)	--	5.00		IEC 60250
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	--	0.14		IEC 60250
Comparative Tracking Index (Solution A)	--	450	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	HB	HB		UL 94
Температура зажигания провода свечения	650	650	°C	IEC 60695-2-13
Иньекция	Сухой	Единица измерения		
Температура сушки	< 80.0		°C	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.10		%	
Температура обработки (расплава)	250 to 280		°C	
Температура формы	60.0 to 80.0		°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

