

DynaMix™ 1727

Polycarbonate + PBT

Polymer Dynamix

Описание материалов:

PC/PBT

Features:

Excellent Chemical Resistance

Low Temperature Impact Resistance

Good Dimensional Stability

Great UV Stability

Applications:

Automotive

Agricultural/Lawn and Garden

Small Appliances

Industrial

Главная Информация

Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая стабильность размеров Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Ударопрочность при низкой температуре
Используется	Применение в сельском хозяйстве Автомобильные Приложения Промышленное применение Оборудование для газонов и сада

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	53.1	MPa	
Break	52.4	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	7.0	%	
Break	> 120	%	
Флекторный модуль	2070	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	82.7	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	640 to 750	J/m	ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

