

Axiall PVC 19781

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

19781 is a compound with a 105°C maximum service temperature rating recommended for general purpose insulation or jacket applications.

Главная Информация			
Характеристики	Универсальный		
Используется	Кожух		
	Изоляционный материал		
	Универсальный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30 - 1.34	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	74 - 80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	8.27	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	15.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	320	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение максимального удлинения в воздухе (136°C, 168 hr)	-15	%	ASTM D573
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	171	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	23	%	ASTM D2863

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat