

## RTP 1200 285

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

RTP Company

### Описание материалов:

"Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'

The data for this material has not been recently verified.

Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade."

### Главная Информация

Соответствие RoHS Свяжитесь с производителем

Метод обработки Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес	1.20	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
--------------	------	-------------------	-----------

Moisture Content		%	
------------------	--	---	--

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	85		ASTM D2240
---------------------------------------	----	--	------------

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Break, 3.20 mm)	34.5	MPa	ASTM D412
---	------	-----	-----------

Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	500	%	ASTM D412
---	-----	---	-----------

Tear Strength <sup>3</sup>	87.6	kN/m	ASTM D624
----------------------------	------	------	-----------

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Температура сушки	82.2 - 104	°C
-------------------	------------	----

Время сушки	2.0 - 4.0	hr
-------------	-----------	----

Температура обработки (расплава)	193 - 204	°C
----------------------------------	-----------	----

Температура формы	15.6 - 40.6	°C
-------------------	-------------	----

### Инструкции по впрыску

Desiccant Type Dryer Required.

### NOTE

1.	C mold, 500 mm/min
----	--------------------

2.	Mouth die C, 500 mm/min
----	-------------------------

3.	C mould
----	---------

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

