

Franprene TED0545

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

Franplast S.r.l.

Описание материалов:

Semi-rigid Franprene with olefin (TPO). Thanks to its brilliance, it is ideal for the production of long lasting packaging for expensive articles.

Application:

Watch Packaging

Главная Информация			
Характеристики	Полужесткие		
Используется	Упаковка		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.940	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	45		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	11.5	MPa	ISO 527-2
Номинальное растяжение при разрыве	650	%	ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	85	kN/m	ISO 34-1
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-30 to 70	°C	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Время сушки	0.0	hr	
Задняя температура	165 to 195	°C	
Средняя температура	175 to 205	°C	
Передняя температура	175 to 205	°C	
Температура сопла	185 to 215	°C	
Температура формы	< 20.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

