

Fiberfil® FV-31

31% стекловолокно

Polyamide 6

Fiberfil® Engineered Plastics Inc.

Описание материалов:

Fiberfil® FV-31 is a Polyamide 6 (Nylon 6) material filled with 31% glass fiber. It is available in North America. Primary attribute of Fiberfil® FV-31: Heat Stabilizer.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 31% наполнитель по весу		
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Стабилизация тепла		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	150	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль-Сектант (23°C)	8600	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	244	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	130	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	208	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat