

Manner Flexible PVC M1475

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: General purpose injection molding compound. Manner M1475 is UL recognized under QMFZ2 and QMFZ8. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances directive.

Главная Информация			
UL YellowCard	E107449-542554		
Используется	Потребительские приложения Электрическое/электронное применение Обувь		
Рейтинг агентства	UL 94 UL QMFZ2 UL QMFZ8		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33 to 1.37	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	72 to 78		
Shore A, 15 sec	62 to 68		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain, 0.762 mm)	4.14	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield, 0.762 mm)	11.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 0.762 mm)	350	%	ASTM D638
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	25	%	ASTM D2863

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

