

Hy-Vin® XA80207

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

Описание материалов:

Description: Material is designed for weather-strip (Grade 1) applications to comply with BS EN 12365-1: 2003

Colour: Black

Application: Extruded weather-strip

Specification: This product has been designed for extrusion into weather-strip which requires good recovery properties. It is designed to meet Grade 1 of BS EN 12365-4 and may be co-extruded with PVCu

Not for use in Toys or Child care articles. EU Directive 2005/84/EC

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Используется | Уплотнитель | | |
| Рейтинг агентства | EN 12365-1 EN 12365-4 EC 2005/84/EC | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Кокэструзия Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность ¹ | 1.40 | g/cm ³ | BS 2782 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A, 15 sec, 23°C) | 66 | | BS 2782 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ² | 12.5 | MPa | BS 2782 |
| Удлинение при растяжении ³ (Break) | 350 | % | BS 2782 |
| Комплект сжатия (70°C, 22 hr) | 59 | % | BS 2782 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Холодная гибкость-Минимальный | -40 | °C | BS 2782 |
| Восстановление отклонения-Класс 1 | 34.0 | | BS EN 12365-4 |
| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Зона цилиндра 1 темп. | 150 | °C | |
| Зона цилиндра 2 температура. | 155 | °C | |
| Зона цилиндра 3 темп. | 160 | °C | |
| Зона цилиндра 4 темп. | 165 | °C | |
| NOTE | | | |

| | |
|----|---------------------------|
| 1. | Black, varies with colour |
| 2. | 500 mm/min |
| 3. | 500 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

