

YUNGSOX® PP 5050M

Polypropylene Random Copolymer

Formosa Polypropylene

Описание материалов:

YUNGSOX® PP 5050M is a Polypropylene Random Copolymer (PP Random Copolymer) material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of YUNGSOX® PP 5050M are:

Copolymer

Food Contact Acceptable

Good Sealability

Typical applications include:

Coating Applications

Film

Food Contact Applications

Sealing Applications

Главная Информация			
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Термогерметичность при низкой температуре</p> <p>Металлизируемый</p> <p>Случайный сополимер</p> <p>Мягкий</p>		
Используется	<p>Литая пленка</p> <p>Ламинаты</p> <p>Герметики</p>		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.5	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	1.3 to 1.7	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	85		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	19.6	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	500	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	588	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	150	J/m	ISO 180

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	80.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	110	°C	ISO 306
Температура плавления	133	°C	DSC
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (30.0 μm)	< 0.50	%	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

