

# KOPLA PP KPE1030

Polypropylene

KOPLA Co., Ltd.

## Описание материалов:

KOPLA PP KPE1030 is a Polypropylene material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of KOPLA PP KPE1030 are:

Flame Rated

Impact Resistant

Typical application of KOPLA PP KPE1030: Automotive

Главная Информация			
Характеристики	Высокая ударопрочность		
Используется	Автомобильный бампер Автомобильная внешняя отделка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.840	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	1.5 to 1.8	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	80		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	15.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	> 200	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	294	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	9.81	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	No Break		ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	135	°C	
1.8 MPa, Unannealed	75.0	°C	
Температура плавления	163	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	HB	UL 94	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

