

## BP Flex D 6020-08 BLK

Compounded Polypropylene

Buckeye Polymers, Inc.

### Описание материалов:

Product Information: TPO's are a family of thermoplastic elastomers which exhibit rubber-like properties and are processable on conventional thermoplastic equipment.

Features:

Tear Resistance, High

UV Resistance, Good

Density, Low

Wide service range from -20 degrees C to 120 degrees C

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность на разрыв Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Низкая плотность		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0 to 12	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.95 to 1.2	%	ASTM D955
Содержание золы	< 5.0	%	ASTM D5630
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	700 to 1030	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	> 530	J/m	ASTM D256
Gardner Impact	> 339	J	ASTM D5420

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

