

## ELASTOSIL® R plus 4305/80

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Molded Parts, Medical, Plastics and Rubber Processing

| Главная Информация |   |
|--------------------|---|
| Характеристики     | Хорошая прочность на разрыв   |
| Используется       | Медицинские/медицинские приложения<br>Профили<br>Клапаны/Детали Клапана |
| Метод обработки    | Экструзия<br>Экструзионный профиль<br>Провод и кабель экструзии         |

| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Цвет               | Clear/Transparent    |                   |                 |
| Плотность          | 1.19                 | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183        |

| Cured Properties             | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость по суше (Shore A)  | 80                   |                   | DIN 53505       |
| Прочность на растяжение      | 7.80                 | MPa               | DIN 53504       |
| Удлинение при разрыве        | 360                  | %                 | DIN 53504       |
| Комплект сжатия              | 10                   | %                 | DIN ISO 815-B   |
| Tear Strength                | 21.0                 | kN/m              | ASTM D624B      |
| Восстановленная устойчивость | 62                   | %                 | DIN 53512       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat