

Petrothene® NA283245

Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Petrothene NA283245 is a homopolymer resin that combines clarity with strength and stiffness. In addition, NA283245 exhibits good impact strength on both flat and creased film. NA283245 provides enhanced clarity and sparkle in thin packaging films, such as bread and bakery bags.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Жесткий, хороший</p> <p>Хорошая ударопрочность</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Высокое разрешение</p> <p>Соответствие пищевого контакта</p>		
Используется	<p>Упаковка</p> <p>Пленка</p> <p>Сумка</p> <p>Пищевая упаковка</p>		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,152		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.928	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D638
1 % secant, MD: 25 µm, cast film	207	MPa	ASTM D638
1 % secant, TD: 25 µm, cast film	234	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield, 25 µm, extruded film	8.96	MPa	ASTM D882
TD: Yield, 25 µm, extruded film	8.96	MPa	ASTM D882
MD: Broken, 25 µm, extruded film	19.3	MPa	ASTM D882
TD: Broken, 25 µm, extruded film	13.8	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Broken, 25 µm, extruded film	320	%	ASTM D882
TD: Broken, 25 µm, extruded film	470	%	ASTM D882
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922

MD: 25 µm, cast film	180	g	ASTM D1922
TD: 25 µm, cast film	240	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блестящий Гарднер (45, 25.4 µm, cast film)	82		ASTM D523
Haze (25.4 µm, Cast Film)	4.8	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat