

Gallonprene® GP320-75

Thermoplastic Elastomer

Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited

Описание материалов:

Gallonprene®GP320-75 is a thermoplastic elastomer (TPE) product. It is available in Africa and the Middle East, Latin America or Asia Pacific. Gallonprene®GP320-75 applications include electrical appliances, engineering/industrial accessories, industrial applications and handles.

Features include:

Comply with REACH standard

ROHS certification

Halogen-free

Главная Информация	
Характеристики	Высокая эластичность Без галогенов
Используется	Формовочная форма для облицовки Электроприборы Промышленное применение Мягкая ручка
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Внешний вид	Белый Шероховатая отделка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.09	g/cm ³	ASTM D792

Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	52	g/10 min	ASTM D1238
--	----	----------	------------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 23°C)	75		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Break)	4.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ² (Break)	350	%	ASTM D412

Инструкции по впрыску

Overmolding Parameters:Rear Temperature: 225 to 245°CCenter Temperature: 235 to 255°CFront Temperature: 245 to 265°C
Melt Temperature: 210 to 230°C
Mold Temperature: 40 to 70°C
Processing Temperature Limit: 280°C
Injection Pressure: High
Injection Speed: High
Back Pressure: 20 to 50%
Drying Temperature: 80°C
Drying Time: 2 hr

NOTE	
1.	500 mm/min

2.

500 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

