

Skyrol® SL10

Polyethylene Terephthalate

SKC Inc.

Описание материалов:

Skyrol® SL10 is a coextruded polyester film with a heat sealable layer on one side. It is specially developed for use in various packaging applications. SL10 has a wide range of heat sealing temperatures and good adhesion to vacuum-deposited metal. SL10 complies with the FDA regulation 21 CFR 177-1630. It is available in thickness ranges from 48 to 120 gauge.

Главная Информация			
UL YellowCard	E74359-249671		
Характеристики	Хорошая адгезия Термогерметичный		
Используется	Пленка Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1630		
Формы	Пленка		
Метод обработки	Кокстружия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.40	g/cm ³	ASTM D1505
Формовочная усадка			Internal Method
Flow : 150°C, 30 min, 0.0120 mm	1.7	%	
Flow : 150°C, 30 min, 0.0200 mm	1.7	%	
Across Flow : 150°C, 30 min, 0.0120 mm	0.60	%	
Across Flow : 150°C, 30 min, 0.0200 mm	0.50	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения			ASTM D1894
-- ²	0.50		
vs. Itself - Dynamic ³	0.40		
vs. Itself - Dynamic ⁴	0.40		
vs. Itself - Static ⁵	0.60		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 12 µm	234	MPa	
MD : Yield, 20 µm	221	MPa	
TD : Yield, 12 µm	200	MPa	

TD : Yield,20 µm	200	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 12 µm	130	%	
MD : Break, 20 µm	140	%	
TD : Break, 12 µm	130	%	
TD : Break, 20 µm	140	%	

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze			ASTM D1003
12.0 µm	3.1	%	
20.0 µm	3.9	%	

NOTE

1. 20 µm
2. 12 µm
3. 12 µm
4. 20 µm
5. 20 µm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

