

## XAREC™ C122

15% стекловолокно

Syndiotactic Polystyrene

Idemitsu Kosan Co., Ltd.

### Описание материалов:

XAREC™ C122 is a Syndiotactic Polystyrene (SPS) product filled with 15% glass fiber. It can be processed by injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Primary characteristic: flame rated.

Главная Информация			
UL YellowCard	E48268-240718		
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 15% наполнитель по весу		
Номер файла UL	E48268		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.11	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка			Internal Method
Across Flow	0.50 to 0.80	%	
Flow	0.40 to 0.70	%	
Поглощение воды <sup>1</sup> (Equilibrium, 23°C, 50% RH)	0.010	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	5400	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	75.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	2.7	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	5000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	120	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	11	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	35	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	11	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
Незубчатый изод ударная прочность (23°C)	30	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed <sup>2</sup>	260	°C	ISO 75-2/B
0.45 MPa, Unannealed <sup>3</sup>	255	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed <sup>4</sup>	140	°C	ISO 75-2/A

1.8 MPa, Unannealed <sup>5</sup>	125	°C	ISO 75-2/A
CLTE			TMA
Flow : -30 to 30°C	3.0E-5	cm/cm/°C	
Transverse : -30 to 30°C	8.1E-5	cm/cm/°C	
RTI Elec	50.0	°C	UL 746
RTI Imp	50.0	°C	UL 746
RTI Str	50.0	°C	UL 746

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	> 1.0E+16	ohms-cm	IEC 60093
Диэлектрическая прочность	45	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	2.80		IEC 60250
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	< 1.0E-3		IEC 60250
Дуговое сопротивление	PLC 6		ASTM D495
Сравнительный индекс отслеживания (СТИ) <sup>6</sup>	PLC 0		IEC 60112

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (> 0.800 mm)	HB		UL 94

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	120	°C
Время сушки	3.0 to 5.0	hr
Температура обработки (расплава)	280 to 310	°C
Температура формы	50.0 to 80.0	°C

#### NOTE

- |    |                         |
|----|-------------------------|
| 1. | 24h                     |
| 2. | Mold temperature: 150°C |
| 3. | Mold temperature: 80°C  |
| 4. | Mold temperature: 150°C |
| 5. | Mold temperature: 80°C  |
| 6. | Solution A              |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

