

## Integra™ PC-5022 F1 FR

Polycarbonate

PolySource, LLC

### Описание материалов:

Flame Retardant, Medium Viscosity, UV Stabilized Polycarbonate

Главная Информация			
UL YellowCard	E326789-100167739		
Добавка	УФ-стабилизатор		
Характеристики	Стабилизированный УФ		
	Средняя вязкость		
	Огнестойкий		

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.23	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg)	16	g/10 min	ASTM D1238

  

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	62.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	75	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	2210	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield, 23°C)	89.6	MPa	ASTM D790

  

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 6.35 mm)	530	J/m	ASTM D256

  

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	137	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	121	°C	ASTM D648

  

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость		UL 94
1.6 mm	V-1	UL 94
3.2 mm	V-0	UL 94

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

