

## Huaфон JF-S-AH8030

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

### Описание материалов:

Cold Resistance Type

Characteristics

Soft type, cold resistance, hydrolysis resistance, solvent resistance, swelling resistance, wet candle touch.

Applications

Micro fibre, Garments, Shoes

Главная Информация	
Характеристики	Устойчивость к гидролизу Низкая термостойкость Мягкий Устойчивость к растворителям
Используется	Обувь Текстильные изделия

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF/MEK	

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	29 to 31	%
Вязкость (25°C)	80 to 140	Pa·s

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	2.50 to 3.50	MPa
Прочность на растяжение	> 30.0	MPa
Удлинение при разрыве	> 500	%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

