

Polene LDPE D 2024

Low Density Polyethylene

TPI Polene Public Company Limited

Описание материалов:

Polene LDPE D 2024 is a Low Density Polyethylene material. It is available in Asia Pacific or North America for blown film, extrusion, or film extrusion.

Important attributes of Polene LDPE D 2024 are:

Good Aesthetics

Good Processability

Impact Resistant

Typical applications include:

Packaging

Agricultural

Bags/Liners

Bottles

Film

Главная Информация	
Характеристики	Без добавки Хорошая технологичность Высокая ударопрочность Оптика
Используется	Применение в сельском хозяйстве Бутылки Косметическая упаковка Пленка Пищевая упаковка Сверхпрочные сумки Упаковка Термоусадочная пленка Трубка
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152
Метод обработки	Выдувная пленка Экструзия Экструзионная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.922	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.70	g/10 min	ASTM D1238

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	53		DIN 53505
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	12.0	МПа	
Break	18.0	МПа	
Удлинение при растяжении (Break)	650	%	ASTM D638
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударное падение Dart	160	g	ASTM D1709
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	96.0	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	97		ASTM D2457
Haze	7.2	%	ASTM D1003
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура расплава	170 to 210	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

