

## PRIMALENE WPP732

High Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

### Описание материалов:

An 6.6 melt index high density polyethylene

Applications:

Industrial pails (5-gallon)

Pail lids

Automotive applications

Foamed parts

Features:

Excellent impact strength

Good stiffness

FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.2a

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая ударпрочность Хорошая жесткость Высокая плотность		
Используется	Автомобильные Приложения Пена Приложения для обслуживания пищевых продуктов Промышленное применение Промышленные детали Крышки Неспецифические пищевые приложения Ведро		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.953	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.6	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Igepal, F50)	20.0	hr	ASTM D1693B
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	62		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	28.3	MPa	ASTM D638

Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	950	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная <sup>3</sup>	1280	МПа	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -75.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	125	°C	ASTM D1525
NOTE			
1.	51 mm/min		
2.	51 mm/min		
3.	13 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat