

Generic Vinyl Ester

Vinyl Ester

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Vinyl Ester
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.01 to 1.71	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.0 to 8.5	%	ASTM D955
Скрепленный стирол	39.0 to 44.0	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость барколя	34 to 45		ASTM D2583
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	2840 to 4160	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield, 23°C	67.6 to 95.1	MPa	
23°C	73.6 to 91.7	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield, 23°C	3.9 to 4.7	%	
Break, 23°C	2.4 to 8.1	%	
Флекторный модуль (23°C)	3410 to 4070	MPa	ASTM D790
Flexural Strength			ASTM D790
23°C	133 to 152	MPa	
Yield, 23°C	109 to 151	MPa	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	95.0 to 150	°C	ASTM D648
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая постоянная			
23°C	3.27 to 3.47		ASTM D150
23°C	3.30 to 3.50		IEC 60250
Коэффициент рассеивания			
23°C	3.7E-3 to 5.3E-3		ASTM D150
23°C	1.6E-3 to 3.7E-3		IEC 60250
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок годности (23°C)	13 to 26	wk	

Терморегулирующая вязкость	178 to 565	cP	ASTM D2393
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость (23°C)	0.090 to 2.6	Pa·s	
Gel Time (23°C)	10 to 19	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

