

Innothane® IE-70A

Polyurethane Thermoset Elastomer, Polyether Based

Innovative Polymers, Inc.

Описание материалов:

IE-70A is a soft, flexible polyurethane elastomer formulated for hand-batch processing. Excellent physical properties can be obtained with a room temperature cure without the utilization of mercury, MOCA, or TDI.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Мягкий		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Крем		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
Hardener	1.04	g/cm ³	
Cured	1.12	g/cm ³	
Base Resin	1.20	g/cm ³	
Формовочная усадка-Поток	0.10 to 0.50	%	ASTM D2566
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
	Mix Ratio by Volume: 100		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 100		
	Mix Ratio by Weight: 34		
Resin	Mix Ratio by Volume: 29		
Время демолд	360 to 600	min	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость			
25°C ¹	0.10	Pa·s	
25°C ²	0.98	Pa·s	
25°C ³	1.5	Pa·s	
Время отверждения (25°C)	1.7E+2	hr	
Gel Time	7.0 to 13	min	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	65 to 75		ASTM D2240
Прочность на растяжение	11.7	МПа	ASTM D638
Удлинение при разрыве	250	%	ASTM D638
Tear Strength	31.5	kN/m	ASTM D624

NOTE

1. Resin
2. Mixed
3. Hardener

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

