

Generic PP, High Crystal - Glass Fiber

Стекловолокно

High Crystallinity Polypropylene

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP, High Crystal - Glass Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.970 - 1.35	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0 - 10	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.55 - 0.75	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (23°C)	103 - 115		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	58.0 - 89.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	3.0 - 5.1	%	ASTM D638
Видимый модуль изгиба (23°C)	88.3 - 147	MPa	ASTM D747
Флекторный модуль (23°C)	2260 - 6180	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	78 - 200	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	157 - 163	°C	ASTM D648
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	190 - 220	°C	
Средняя температура	190 - 220	°C	
Передняя температура	190 - 220	°C	
Температура формы	59.5 - 65.0	°C	
Давление впрыска	53.9 - 83.4	MPa	
Screw Speed	45 - 55	rpm	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP, High Crystal - Glass Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

