

YUNGSOX® PP 5060T

Polypropylene Random Copolymer

Formosa Polypropylene

Описание материалов:

YUNGSOX® PP 5060T is a Polypropylene Random Copolymer (PP Random Copolymer) material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of YUNGSOX® PP 5060T are:

Flame Rated

Clarity

Copolymer

Good Aesthetics

Typical applications include:

Containers

Engineering/Industrial Parts

Film

Food Contact Applications

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| UL YellowCard | E216959-100060468 | | |
| Характеристики | Хорошая поверхность Высокая четкость Случайный сополимер | | |
| Используется | Контейнеры Пленка Профили Прозрачные или полупрозрачные детали | | |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152 | | |
| Номер файла UL | E216959 | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.900 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 7.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| Формовочная усадка | 1.3 to 1.7 | % | Internal Method |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 98 | | ISO 2039-2 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | 27.5 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 300 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 932 | MPa | ISO 178 |

| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 88 | J/m | ISO 180 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (1.8 МПа, Unannealed) | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
| Викат Температура размягчения | 125 | °C | ISO 306 |
| Температура плавления | 146 | °C | DSC |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Огнестойкость | НВ | UL 94 | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

