

BB-AMIDE 5033

Polyamide

BB Resins S.r.l.

Описание материалов:

BB-AMIDE 5033 is a medium low viscosity reactive polyamide resin.

This resin is designed for use with solid or liquid epoxy resins to give tough, chemical resistant thermoset coatings with room temperature cure.

BB-AMIDE 3033/epoxy resin systems are used in maintenance coatings, and high solids enamel paint formulations.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость	
	Хорошая прочность	
	Средняя реактивность	
	Средняя-Низкая вязкость	
Используется	Нанесение покрытия	
	Краска	
Внешний вид	Янтарь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	
Цвет Gardner	< 10.0	
Вязкость брукфилда (25 °C)	6.00 to 8.00	Pa·s
Активный контент	100	%
Значение амина	370 to 420	mg KOH/g
Mixing Ratio		
with liquid epoxy resin	50	%
with solid epoxy resin	30	%
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок службы горшка		
25°C ¹	120	min
25°C ²	1400 to 2900	min
NOTE		
1.	on 200 g mass with liquid epoxy resin	
2.	on 200 g mass with solid epoxy resin	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

