

## En Chuan 6120TA-ISO

30% стекловолокно

Thermoset Polyester

En Chuan Chemical Industries Co., Ltd.

### Описание материалов:

This is a ISOphthalic type resin. It contains accelerator and thixotropy. 6120TA-ISO is designed for special products that require high resistance in chemical, weathering, and heat distortion.

### Главная Информация

Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 30% наполнитель по весу
Характеристики	Изофталитовый диметил Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к погоде

### Твердость

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость барколя <sup>1</sup>	42	Internal method

### Механические

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль <sup>2</sup>	8730	MPa	ASTM D790
Flexural Strength <sup>3</sup>	227	MPa	ASTM D790

### Дополнительная информация

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Тиксотропный индекс (25°C)	1.50 - 2.50	
Red Accelerator, Co-ocst (Co 6%): .5%Hardener, MEKPO (PO content, 55%): 1%		

### Uncured Properties

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (25°C)	1.11 - 1.13	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость (25°C)	0.40 - 0.60	Pa·s
Gel Time (25°C)	8.0 - 15	min

### Cured Properties

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения <sup>4</sup>	8630	MPa
Прочность на растяжение <sup>5</sup>	128	MPa

### NOTE

1.	Barcol 934-1 , Unfilled
2.	Filled
3.	Filled
4.	Filled
5.	Filled

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

