

## Zythane® 4060A

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Alliance Polymers & Services

### Описание материалов:

Zythane 4060A is a polyester--based TPU specifically formulated for injection molding applications. It exhibits excellent abrasion resistance and toughness and has good hydrolytic stability, oil, fuel and solvent resistance. It is supplied uncolored in pellet form.

Typical Applications:

Zythane 4060A applications include among others shoe soles, ski and skate boot shells, other sporting goods, caster wheels, animal tags, good overmolded adhesion to certain EP (ex: PC, ABS, PMMA), couplings, gaskets and seals, tool handles, industrial parts, mobile phone cases, armrests, golf disks, mining screens.

### Главная Информация

Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>Основа для защиты от растворителей</li> <li>Хорошая стойкость к истиранию</li> <li>Топливное сопротивление</li> <li>Маслостойкость</li> <li>Хорошая прочность</li> <li>Стабильность гидролиза</li> </ul>		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> <li>Колесо</li> <li>Шайба</li> <li>Электропитание/другие инструменты</li> <li>Промышленное применение</li> <li>Уплотнение</li> <li>Автомобильные внутренние детали</li> <li>Мобильный телефон</li> <li>Спортивные товары</li> <li>Обувь</li> </ul>		
Внешний вид	Бесцветный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
<b>Физический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Удельный вес	1.23	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
<b>Твердость</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Твердость дюрометра (Shore A)	60		ASTM D2240
<b>Механические</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Устойчивость к истиранию	40.0	mg	ASTM D1044
Abrasion - DIN	45	mm <sup>3</sup>	DIN 53516

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% strain	3.00	MPa	ASTM D412
300% strain	5.00	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	24.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	800	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>1</sup>	34.3	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395B
24°C, 22 hr	18	%	ASTM D395B
70°C, 72 hr	33	%	ASTM D395B

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-45.0	°C	DSC
Викат Температура размягчения	77.8	°C	ASTM D1525

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость		UL 94
1.00 mm	HB	UL 94
1.50 mm	HB	UL 94
3.00 mm	HB	UL 94

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	75.0	°C
Время сушки	4.0	hr
Задняя температура	165	°C
Средняя температура	180	°C
Передняя температура	195	°C
Температура сопла	195 - 200	°C
Температура обработки (расплава)	190 - 195	°C
Температура формы	25.0 - 60.0	°C
Back Pressure	0.500 - 1.00	MPa
Screw Speed	60 - 200	rpm
Тонаж зажима	4.1 - 6.9	kN/cm <sup>2</sup>

Инструкции по впрыску
Injection Speed: >.4 in/sec

NOTE
1. C mould

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

