

Appeel® 2044

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

DuPont Packaging & Industrial Polymers

Описание материалов:

DuPont™ Appeel® 2044 is a blown or cast film resin designed to be a sealing layer for lidding applications. It provides a peelable seal over a broad temperature range to a number of container materials including ABS, CPET, HDPE, PETG, PP, PS, and APET. It will provide stronger seals to HIPS, PVC, and HDPE. Appeel® 2044 is a modified ethylene vinyl acetate polymer available in pellet form for use in conventional extrusion and coextrusion equipment designed to process polyethylene resins.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|----------------------|
| Используется | Литая пленка Пленка Упаковка Уплотнения | | |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1350 | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Выдувная пленка Кокэкструзия Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.950 | g/cm ³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 2.6 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 54.0 | °C | ASTM D1525, ISO 306 |
| Пиковая температура плавления | 79.0 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Зона цилиндра 1 темп. | 140 | °C | |
| Зона цилиндра 2 температура. | 150 | °C | |
| Зона цилиндра 3 темп. | 160 | °C | |
| Зона цилиндра 4 темп. | 180 | °C | |
| Зона цилиндра 5 темп. | 180 | °C | |
| Температура адаптера | 180 | °C | |
| Температура расплава | 160 to 185 | °C | |
| Температура матрицы | 170 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

