

Toraypef® 30030 AP66

Polyolefin

Toray Resin Company

Описание материалов:

Toraypef® 30030 AP66 is a Polyolefin product. It can be processed by foam processing or vacuum casting and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Foam.

Главная Информация		
Используется	Пена	
Формы	Гранулы	
Метод обработки	Обработка пены Вакуумное литье	

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес ¹	0.0330	g/cm ³
Усадка ²		
MD : 120°C	-2.0	%
TD : 120°C	-1.1	%
Толщина	3.00	mm
Твердость Сжатия-25%	0.0620	MPa
Удлинение		
MD	250	%
TD	210	%
Гелевая фракция	35	%
Коэффициент термоформования-Ч/д	0.720	

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение		
Across Flow : Yield	0.510	MPa
Flow : Yield	0.666	MPa
Tear Strength		
Across Flow	4.50	kN/m
Flow	3.30	kN/m

NOTE	
1.	Foamed
2.	60 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

