

## Borlink™ LE0315

Polyethylene

Borealis AG

### Описание материалов:

Borlink LE0315 is a crosslinkable black polyethylene compound, specially designed for semiconductive strippable insulation screen of energy cables.

Главная Информация	
Добавка	УГЛЕРОДНЫЙ черный
Характеристики	Crosslinkable
Используется	Изоляция Применение проводов и кабелей
Рейтинг агентства	AEIC CS8 BS 6622 ICEA S-93-639 ICEA S-94-649 ICEA S-97-682 IEC 60502-2 NF C 33-223 NF C 33-226 UL 1072 UTE C 33-223

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.17	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>	11.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	250	%	ASTM D638
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Peel Strength	1.1	kN/m	
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (121°C, 168 hr)	> 25	%	ASTM D638
Изменение максимального удлинения в воздухе (121°C, 168 hr)	> 100	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -35.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Сопrotивление громкости			ASTM D991
23°C	50	ohms-cm	
90°C	1.0E+2	ohms-cm	

#### NOTE

1. 510 mm/min
2. 510 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

