

FHR Polypropylene 21N2A

Polypropylene Homopolymer

Flint Hills Resources, LP

Описание материалов:

DESCRIPTION: Homopolymer, FDA compliant.

FEATURES: High Flexural modulus and High Heat Deflection temperature

APPLICATIONS: Thermoforming, Extrusion, Blow Molding

Regulatory:

FDA - 21 CFR 177.1520 (c) 1.1a.

Drug Master File listed

USP Class VI certified

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая жесткость Высокая термостойкость Гомополимер		
Используется	Применение выдувного формования Применение термоформования		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 1,1 USP класс VI		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.3	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	110		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	40.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	4.6	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная	2250	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C)	22	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	133	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat