

Huaфон JF-HSY-9540

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

High Solid Content PU Resin for Foaming Layer

Characteristics

Cold resistance, hydrolysis resistance, chemical foaming

Главная Информация

Характеристики	Ароматические
	Foamable
	Устойчивость к гидролизу
	Низкая термостойкость

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	94 to 96	%
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	3.50 to 4.50	МПа
Прочность на растяжение	> 20.0	МПа
Удлинение при разрыве	> 600	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat