

FastFlex Castable

Polyurethane Thermoset Elastomer

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

FastFlex was developed in response to repeated customer requests for a material system that can be demolded within several hours. With a demold time of two hours or less, FastFlex has accomplished this and much more.

Like its sister product SkinFlex III, FastFlex is also available as a three component system. The third component, part "C", determines the variation in the softness and degree of stretch attainable by the material. When the "C" component is used, work times and demold times will increase.

FastFlex can be used for a variety of applications, including the creation of soft, flexible, yet durable skins for animated characters, costumes, prosthetics, and various parts and molds.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая гибкость	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
Part A	1.067	g/cm ³
Part B	0.918	g/cm ³
Part C	0.968	g/cm ³
Время отгрузки (25 °C)	2.0 to 2.5	hr
Gel Time	15.0	min
Время работы (25 °C) ¹	10.0	min
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 67	
Part B	Mix Ratio by Weight: 100	
Срок годности	26	wk
NOTE		
1.	100g	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

