

Karina BLACK PVC COMPOUND TR-55-48/1 1-Y

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

PVC COMPOUND WITH ADDITION OF NITRILE RUBBER RECOMMENDED FOR INJECTION OF PARTS FOR GENERAL PURPOSE.

Главная Информация			
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.20 to 1.26	g/cm ³	ASTM D792
Цвет A	-0.790 to 0.810		ME 12
Цвет b	-1.40 to 0.200		ME 12
Color L	25.9 to 27.5		ME 12
Устойчивость к истиранию	< 265	mm ³	DIN 53516
Сопротивление разрыву	> 25.0	kN/m	DIN 53507
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	53 to 57		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 6.86	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 300	%	ASTM D638
NOTE			
1.	24 hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat