

Axiall PVC 6652

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

General purpose clear molding and extrusion compound with good processing characteristics and good low temperature properties.

Главная Информация	
Характеристики	Общее назначение
	Хорошая гибкость
	Хорошая технологичность
	Гибкость при низкой температуре
Используется	Общее назначение
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	66		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant	5.17	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	14.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	400	%	ASTM D638

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-40.0	°C	ASTM D746
Температура плавления	171	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat