

Shin-Etsu Elastomer SFX-14036AU

Fluorosilicone

Shin-Etsu Silicones of America

Описание материалов:

Shincor SFX-14036AU is normal 75 durometer fluorosilicone compounds. It is designed to process well in molding applications.

Excellent fuel and solvent resistance.

Usable over a broad temperature range.

Главная Информация		
Характеристики	Основа для защиты от растворителей	
	Обрабатываемость, хорошая	
	Топливное сопротивление	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.63	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра	77	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (100% Strain)	5.86	MPa
Прочность на растяжение	7.24	MPa
Дополнительная информация	Номинальное значение	
Cure Agent	DBPH	
Press / Post Cure: Post		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

