

Devcon Deep Pour Grout™

Епоху; Epoxide

Devcon

Описание материалов:

Filled epoxy grout for pouring machinery mounting pads to 6" deep and for rebuilding worn concrete.

Intended Use:

For leveling compressors; generators; blowers; lathes; ball mills; engines; pulverizers; large pump bases; milling machines

Product features:

Easy to mix

Self-leveling

Bonds to metal and concrete

Low shrinkage

Resists industrial chemicals

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Низкое сжатие		
Внешний вид	Серый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	2.17	g/cm ³	
Твердое содержание-По объему	100	%	
Temperature Resistance	82	°C	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	83		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на сжатие	119	MPa	ASTM D695
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта	Mixing ratio by weight: 4.5		
Resin	Mixing ratio by capacity: 4.2		
	Mixing ratio by weight: 1.0		
Hardening method	Mixing ratio by capacity: 1.0		
Срок службы горшка (24°C)	40	min	
Терморегулирующая вязкость	13000	cP	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	

Cured 7 days @ 75°F

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Время отверждения	16	hr

NOTE

1. Mixed

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat