

Shinko-Lac® ASA V300

Acrylonitrile Styrene Acrylate

Mitsubishi Rayon America Inc.

Описание материалов:

Shinko-Lac® ASA V300 is an Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA) material. It is available in North America for injection molding.

Important attributes of Shinko-Lac® ASA V300 are:

Flame Rated

Flame Retardant

| Главная Информация | | | |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Огнестойкий | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.26 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (220°C/5.0 kg) | 3.8 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Формовочная усадка-Поток | 0.30 to 0.60 | % | ASTM D955 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 96 | | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield, 23°C) | 41.2 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль (23°C) | 2160 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength (Yield, 23°C) | 62.8 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 78 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке | | | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, Unannealed, 6.35 mm, Injection Molded | 90.0 | °C | |
| 1.8 MPa, Unannealed, 6.35 mm, Injection Molded | 75.0 | °C | |
| Викат Температура размягчения | 87.0 | °C | ISO 306/B |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Огнестойкость (1.59 mm) | V-0 | UL 94 | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

