

Karina BLACK PVC COMPOUND -E CAK 75-48/1

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

RECLAIMED PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR SOLES INJECTION.

Главная Информация			
Переработанное содержание	Да		
Используется	Обувь		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30 to 1.34	g/cm ³	ASTM D792
Цвет	0.000K		ME 12
Устойчивость к истиранию	< 250	mm ³	DIN 53516
Сопrotивление разрыву	> 40.0	kN/m	DIN 53507
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	73 to 77		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 8.83	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 200	%	ASTM D638

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat