

## Nanguang TPU Y-90AX

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Fujian Nanguang Light Industry Co., Ltd.

### Описание материалов:

Nanguang TPU Y-90AX is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer product. It can be processed by extrusion and is available in Asia Pacific.

| Главная Информация               |                      |                   |                 |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Метод обработки                  | Экструзия            |                   |                 |
| Физический                       | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                     | 1.18 to 1.22         | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                        | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A)    | 88 to 92             |                   | ASTM D2240      |
| Механические                     | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Потеря истирания                 | 40.0                 | mg                |                 |
| Эластомеры                       | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress                   |                      |                   | ASTM D412       |
| 100% Strain                      | 7.85                 | MPa               |                 |
| 300% Strain                      | 29.4                 | MPa               |                 |
| Прочность на растяжение          | 39.2                 | MPa               | ASTM D412       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 500                  | %                 | ASTM D412       |
| Tear Strength (Split)            | 78                   | kN/m              | ASTM D470       |
| Экструзия                        | Номинальное значение | Единица измерения |                 |
| Температура сушки                | 95.0                 | °C                |                 |
| Время сушки                      | 3.0 to 5.0           | hr                |                 |
| Температура расплава             | 185 to 205           | °C                |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

