

## UPES® IP-73-UHP-LR

Polystyrene + PE

NOVA Chemicals

### Описание материалов:

UPES® IP-73-UHP-LR is a Polystyrene + PE (PS+PE) material. It is available in North America.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.02	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D6226
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	< 1.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения <sup>1</sup> (Injection Molded)	1860	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Break, Injection Molded)	23.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break, Injection Molded)	12	%	ASTM D638
Флекторный модуль (Injection Molded)	1730	MPa	ASTM D790
Flexural Strength <sup>4</sup> (Yield, Injection Molded)	49.3	MPa	ASTM D790
Дефлекторный штамм-Выход <sup>5</sup>	4.5	%	ASTM D790
Shrink Ratio	< 1.0	%	ASTM D955
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (Injection Molded)	28	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	82.7	°C	ASTM D1525 <sup>6</sup>

NOTE	
1.	5.1 mm/min
2.	5.1 mm/min
3.	5.1 mm/min
4.	1.3 mm/min
5.	0.05 in/min, Injection Molded
6.	Rate B (120°C/h), Loading 1 (10 N)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

