

Starex SF-0950

Methyl Methacrylate / ABS

SAMSUNG SDI CO., LTD.

Описание материалов:

Starex SF-0950 is a Methyl Methacrylate / ABS (MABS) product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Primary characteristic: flame rated.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	13	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Формовочная усадка			ASTM D955, ISO 2577
Flow : 3.20 mm	0.29 to 0.36	%	
Across Flow : 3.20 mm	0.31 to 0.38	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	113		ASTM D785, ISO 2039-2
Pencil Hardness ¹	H		JIS K5401
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- ²	2500	MPa	ASTM D638
--	2600	MPa	ISO 527-2/50
Прочность на растяжение			
Yield ³	51.0	MPa	ASTM D638
Yield	55.0	MPa	ISO 527-2/50
Break ⁴	34.0	MPa	ASTM D638
Break	40.0	MPa	ISO 527-2/50
Удлинение при растяжении			
Break ⁵	25	%	ASTM D638
Break	20	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль			
-- ⁶	2600	MPa	ASTM D790
-- ⁷	2700	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
-- ⁸	74.0	MPa	ASTM D790
-- ⁹	85.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность ¹⁰ (23°C)	8.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA

Зубчатый изод Impact			
23°C, 3.18 mm	110	J/m	ASTM D256
23°C, 6.35 mm	98	J/m	ASTM D256
23°C ¹¹	9.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 МПа, Unannealed, 6.40 mm	98.0	°C	ASTM D648
0.45 МПа, Unannealed, 4.00 mm	91.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 МПа, Unannealed, 6.40 mm	92.0	°C	ASTM D648
1.8 МПа, Unannealed, 4.00 mm	78.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	100	°C	ISO 306/B50
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость			
1.50 mm	HB	UL 94	
3.00 mm	HB		
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки			
--	85.0	°C	
Desiccant Dryer	80.0	°C	
Время сушки			
--	4.0	hr	
Desiccant Dryer	4.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность			
	0.050	%	
Задняя температура	200 to 210	°C	
Средняя температура	210 to 220	°C	
Передняя температура	230	°C	
Температура сопла	240	°C	
Температура формы	60.0	°C	
Давление впрыска	73.5 to 235	МПа	
Back Pressure	0.490 to 1.96	МПа	
Screw Speed	30 to 50	rpm	
NOTE			
1.	Condition: 500g		
2.	5.0 mm/min		
3.	5.0 mm/min		
4.	5.0 mm/min		
5.	5.0 mm/min		
6.	2.8 mm/min		
7.	2.0 mm/min		

8.	2.8 mm/min
9.	2.0 mm/min
10.	Thickness: 4 mm
11.	Thickness: 4 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat