

## Chemical Resources PA612153HS

Polyamide 612

Chemical Resources, Inc.

### Описание материалов:

PA612153HS is a heat stabilized, lubricated nylon 612 polyamide resin suitable for injection molding and extrusion..

Главная Информация	
Добавка	Стабилизатор тепла Смазка
Характеристики	Стабилизация тепла Смазка
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.06	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	62.1	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield)	4.4	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	2100	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	135	°C	ISO 75-2/B
Температура плавления	218	°C	ISO 11357-3

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

